



Cloeziana FSC®



- » Dwarstocht 3
- » 1507 CH Zaandam
- » Nederland
- » +31(0)75 303 00 18
- » info@houseoftimber.nl
- » www.houseoftimber.nl



Zeer duurzaam

Cloeziana wordt veelal toegepast in havenwerken, afrastering en beschoeiing.

Cloeziana is een sterk opkomende houtsoort wat door ons geïmporteerd wordt uit Zuid-Afrika.

Met een duurzaamheidsklasse 1 is Cloeziana ingedeeld in de groep zeer duurzaam.

“Het hout komt oorspronkelijk uit Australië”

Ook de sterkteklasse is goed te noemen namelijk D50. Het kernhout is vaal geelbruin, terwijl het spinthout licht gelig is. Het meeste Cloeziana wordt geleverd met ingesloten hart. Hartsporen kunnen naar buiten toe treden en zullen getolereerd moeten worden. Het dikteverloop van paalhout is ca. 10 mm per strekkende meter.

De houtsoort is oorspronkelijk afkomstig uit Australië en aangeplant in Zuid-Afrika. Betekent dus dat we voornamelijk te maken hebben met plantagehout.

De houtsoort is geliefd om zijn snelle groei in de eerste 12 jaar en de kaarsrechte cilindrische stam.

De rechtheid van de palen maakt dat Cloeziana veelal toegepast wordt in havenwerken, afrasteringen en beschoeiingen (zowel palen als schotten).

Wij leveren zowel ronde palen als gezaagde planken en palen.

Cloeziana is van nature immuun voor aantasting door paalworm (SHR 2004).

Eigenschappen

Uiterlijk	Licht geel tot hardhout bruin
Duurzaamheid	Klasse 1
Sterkteklasse	Klasse D50 (D70 bij buiging toepassingen)
Massa kg/m3	Vers 890 - 1180 kg Gedroogd 700 - 990 kg
Lijmen	Goed
Buigen	Matig

Afwerking	Goed te zagen en glad af te werken
Herkomstgebied	Zuid-Afrika
Certificaat	FSC® 100%
Toepassingen	Waterbouw voor steigers, bruggen, brugdekken, damwanden, gordingen, palen en schothout en wrijfgordingen